

چسب کاشی پودری Tile Adhesive Powder

شرح محصول:

چسب کاشی پودری این شرکت محصولی است بر پایه سیمانی، پرکننده های مواد معدنی، رزین پودری به همراه افزودنی های پلیمری می باشد که با افزودن آب به آن، تبدیل به خمیری چسبنده و خاصیت کارپذیری بالا میشود. در حال حاضر استفاده عمده این چسب در کارهای تعمیراتی و نوسازی ساختمانها است که بدون احتیاج به کنده کاری و برداشتن زیرکار قدیمی، کاشی و سرامیک را نصب می نمایند. استفاده از پلیمرها و پودرهای میکرونیزه خاص در ساختار شیمیایی این چسب، باعث ایجاد خواص ویژه ای همچون انعطاف پذیری، چسبندگی فوق العاده، عدم ترک خوردگی، جمع شدگی و سست شدن ناشی از تکانهای سازه ای در سطوح کاشیکاری گردیده است.

چسب های کاشی تولیدی این شرکت مقاومت خوبی در برابر رطوبت و آب داشته و علاوه بر قدرت چسبندگی بیشتر، دارای پایداری در برابر تنش های دمایی در سرما و گرما می باشد.

چسب کاشی پودری این شرکت در گریدهای مختلف RAJFIX T-100، RAJFIX T-200 و SUPER RAJFIX تولید و عرضه میگردد.

موارد مصرف:

- نصب انواع کاشی، سرامیک، سنگ و موزائیک در کف و دیوارهای ساختمان
- نصب قرنیزهای سنگی، کارهای ظریف و دقیق تزئیناتی و نصب سنگهای نما
- کاشیکاری استخرها، آبنما و کارهای تعمیراتی و نوسازی ساختمان های بزرگ، برج ها و پروژه های انبوه سازی

مزایا:

- ✓ سهولت اجرا و کارپذیری بالا
- ✓ قدرت چسبندگی بسیار بالا
- ✓ دوام و ماندگاری زیاد بدون امکان جداشدگی در نشست ساختمان
- ✓ قابلیت اجرا بر روی سطوح افقی و عمودی
- ✓ میزان مصرف کمتر در مقایسه با سایر چسب های مشابه
- ✓ مقاومت بالا در مقابل آب و غوطه وری در آب



روش و میزان مصرف:

ابتدا سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار و ذرات سست یا رنگ قدیمی باشد سپس چسب پودری را به آرامی به آب (حدود ۳۰ درصد وزن پودر) اضافه نموده و با همزن برقی تا حصول ملاتی یکنواخت و همگن مخلوط نمایید. توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر همزن روشن باشد. ملات چسب کاشی را برای مدت زمان کوتاهی (دو تا سه دقیقه) رها کنید تا واکنش پلیمرها تکمیل شده و چسب قوام یابد. چسب را دوباره هم زده و با استفاده از کاردک شانه دار بر روی سطح کار اعمال نمایید. در مرحله آخر کاشی یا سرامیک را با فشار چسبانده و تراز نمایید. بندکشی یک روز پس از گیرش چسب اجرا و در صورت استفاده از کاشی با ابعاد بزرگ و یا جذب پایین در مدت زمان طولانی تری اجرا گردد. میزان مصرف چسب رابطه مستقیم با زیرسازی کار دارد ولی به طور متوسط حدود ۳ الی ۴ کیلوگرم بر سانتی مترمربع می باشد.

توجه:

پس از اختلاط چسب کاشی پودری با آب، خمیر آماده شده با توجه به دمای محیط باید در ۳۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد، لذا چسب را به مقداری تهیه نمایید که طی این زمان مصرف شود. پس از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در ۲۰ دقیقه باید نصب کاشی انجام شود.

مشخصات فنی:

حالت فیزیکی: پودری

رنگ: خاکستری و سفید

وزن مخصوص: $1.5\text{gr}/\text{cm}^3$

یون کلر: ندارد

استاندارد: EN12004 Type C₁ & ISIRI 12492

PH: قلیایی

زمان باز: ۲۰ دقیقه

زمان کارپذیری: ۶۰ دقیقه

شرایط و زمان نگهداری: تا شش ماه در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت و تابش مستقیم آفتاب و در دمای (۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)

بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلویی

حفاظت و ایمنی:

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هیچ عنوان بلعیده شود و یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن باید فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش زا نیست.

این محصول دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۰۸۲۴۴۷۹۹۸ میباشد

